

## **VARATHANE® PREMIUM SPAR URETHANE** **ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ**

VARATHANE® PREMIUM SPAR URETHANE – рецептура с УФ-адсорберами, препятствующими разрушению от воздействия солнечных лучей, с мощной защитой от посерения и выветривания, представляет собой лучшее наружное покрытие для дерева. Эластичный, сжимается или расширяется в зависимости от погодных условий.

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

- придает покрытию нестареющую красоту и подчеркивает естественную фактуру древесины;
- максимальная стойкость к истиранию, царапинам, ударам и сколам;
- высокая долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к отслаиванию;
- УФ-адсорберы предотвращают разрушение от солнечной радиации, сохраняя исходный цвет и блеск;
- эффективная защита при любой погоде;
- высокоэластичный, устойчив к структурному разрушению, изменению геометрии древесины;
- мощная защита от посерения, выветривания, растрескивания и выцветания;
- препятствует образованию в древесине грибка, плесени;
- имеет грязеотталкивающие свойства, оставляя древесину чистой, без пятен;
- самовыравнивающееся и быстросохнущее покрытие;
- придаст поверхности теплый, золотистый оттенок;
- для внутренних и наружных работ.

**АДГЕЗИЯ:** обладает исключительной адгезией к новым или ранее тонированным деревянным поверхностям, бетону, камню, кирпичу, металлу, пластику.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** *внутренние работы* – отлично подходит для защиты мебели, дверей, шкафов, деревянных панелей, декора и многого другого;  
*наружные работы* - прекрасное решение для покрытия фасадов зданий, балконных ограждений, оконных рам, дверей, перил лестниц, ограждений, садовой мебели, беседок, навесов, деревянного сайдинга и многого другого.

**Ограничения:** не рекомендуется для террас, настилов, полов с интенсивным трафиком, грубо обработанных поверхностей.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** прозрачное покрытие с теплым, золотистым оттенком (глянцевое, полуглянцевое, сатин).

**СОСТАВ:** масло-модифицированный уретан, уайт-спирит. **ЛОВ:** менее 350 г/л.

**УПАКОВКА:** банка 0,946 л или 3,78 л.

**ВЕС:** 0,86–1,04 кг/л.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 61,6-63,5% по массе.

**РАСХОД:** 13 м<sup>2</sup>/0,946 л или 52 м<sup>2</sup>/3,78 л.

**ИНСТРУМЕНТ:** качественная кисть с натуральной щетиной, аппликатор, краскопульт.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

#### **Ранее покрытые поверхности**

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска, шеллак - смывкой для красок, плесень - при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №150-220 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

#### **Непокрытые поверхности**

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №150-220 и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

#### **Окрашенные или тонированные поверхности**

Поверхность должна быть тщательно очищена и просушена перед нанесением лака.

### **НАНЕСЕНИЕ**

**Обратите внимание!** Нанесение лака на белые или слегка окрашенные поверхности может вызвать изменение цвета.

Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Более низкие температуры и/или высокая влажность увеличивают время высыхания. Также большее время высыхания может быть в результате нанесения на красное дерево, кедр или другие породы дерева с высоким содержанием масла, или при нанесении на некоторые покрытия.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Во избежание появления воздушных пузырьков на лакируемой поверхности, не встряхивайте содержимое банки и не наносите лак валиком с длинным ворсом (можно использовать валик с ворсом менее 0,5 см, например, велюровый).

Наносить минимум в два слоя с 8-часовым промежутком между ними. Наносить последующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия. При необходимости проведите легкое межслойное шлифование наждачной бумагой №320, только если между нанесением слоев прошло более 12 часов. Удалите образовавшуюся пыль влажной тряпкой, дайте поверхности просохнуть.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 2 часа;
- легкое использование – 4-6 часов;
- повторное покрытие – 8 часов;
- полное отверждение – 72 часа.

**Очистка:** очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Срок хранения:** 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).